



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλκυδικό αντισκωριακό υπόστρωμα για νέες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου, φθαρμένου γαλβανιζέ, και άλλες μεταλλικές επιφάνειες. Μη τοξικά - ειδικά επεξεργασμένα αντισκωριακά συστατικά προστατεύουν το μέταλλο από την διάβρωση και τη σκουριά. Η ισχυρή πρόσφυση εμποδίζει τη βλαβερή υγρασία. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Άριστη μεταλλική προστασία όταν επικαλυφθεί με χρώμα 4117 ULTRA ALKYD HIGH GLOSS METAL ENAMEL
Αντοχή στη θερμοκρασία	Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κίτρινισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού
Αντοχή στο νερό	Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ τύπος Δ: Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. 500g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499g/L ΠΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ειδικά αντισκωριακά συστατικά προστατεύουν το μέταλλο από την διάβρωση και την σκουριά
- Εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο
- Δίνει λεία επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή
- Για εσωτερικές ή εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες




Αποχρώσεις:
Γκρι και Λευκό



Τοξικότητα:
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας: Mat



Απόδοση

12-15 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

36%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

77 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

28 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 2-3 ώρες στεγνώνει

Σε 8 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Αλκυδική Ρητίνη

Αραίωση

5% White Spirits

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές χωρίς λάδια και σκόνες. Σκουριές και άλλα σαθρά υλικά πρέπει να απομακρυνθούν με το κατάλληλο εργαλείο. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Ασταρώνετε τις επιφάνειες με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες. Τελειώνετε με 4117 ULTRA Γυαλιστερό Σκληρό Ντουκοχρώμα για Μέταλλα.

Σίδηρο κατασκευής: Ασταρώνετε με DRP 506 RUST PROTECT SB PRIMER, Αντισκωριακό Υπόστρωμα Διαλύτου. Σε καινούργιο σίδηρο γυαλοχαρτάρετε ελαφριά και εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι.

Φθαρμένο γαλβανιζέ: Ασταρώνετε με DRP 506 Αντισκωριακό Υπόστρωμα Διαλύτου.

Σε καινούργιο γαλβανιζέ ασταρώστε με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού.

Αλουμίνιο: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή από λάδια, σκόνες κ.λπ. Τρίβεται με ασαλόσυρμα. Ασταρώνετε με DRP 506 Αντισκωριακό Υπόστρωμα Διαλύτου.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Σκουριές και ξεφλουδίσματα πρέπει να λειανθούν. Ασταρώνετε τοπικά με DRP 506 Αντισκωριακό Υπόστρωμα Διαλύτου. Όταν στεγνώσει, το εφαρμόζετε σε όλη την επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει: Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Περιέχει: cobalt bis (2-ethylhexanoate) και 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΟΞΙΜΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξειδίο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Μακριά από παιδιά. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να διατηρείται δροσερό. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75 litres, 2,5 litres

Σημείο Ανάφλεξης: 44o C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5

